

Протокол испытаний определения истираемости №20/03/2 от 21.03.2026

Организация-заказчик: ООО «Вектор»

Исполнитель: ООО «ЦТАЭС»

Вид бетона: мелкозернистый.

Тип изделий: плитка тротуарная ГОСТ 17608-17

Методика испытаний: ГОСТ 13087-2018

Проектный класс бетона по прочности: В30

Метод определения: метод определения истираемости на установках типа «Круг истирания»

Оборудование: круг истирания ЛКИ-3М, аттестат № 25-06-156 от 03.06.2025 г.

Образцы предоставлены заказчиком

Таблица 1. Результаты испытаний.

№	Дата изготовления образцов	Дата начала испытания	Размер образца, мм.	Вес образца до испытания, г.	Вес образца до испытания, г.	Истираемость, г/см2, не более 0,7	Фактическая марка бетона по истираемости
1	18.02.2026	20.03.2026	70x70x60	758	740	0,21	G1
2			70x70x60	766	739	0,31	G1
3			70x70x60	761	748	0,26	G1
4			70x70x60	769	752	0,28	G1
5			70x70x60	754	736	0,26	G1
6			70x70x60	771	755	0,22	G1

Вывод: истираемость образцов бетона соответствует марке G1 по ГОСТ 13087-2018

Директор ООО «ЦТАЭС»



Г.М.Кабова

